

La Perfection n'est plus un soucis

Diamant

Description

Il s'agit là du modèle de gazon tout ce qu'il ya de plus réaliste. Dense, doux, hauteur de fibre 45mm, double mémoire de forme en C et Diamant un coût de production optimisé et une qualité de résilience inégalé ! Il s'agit du produit le plus aboutis de la gamme.

Fabrication européenne, propre pour l'environnement, sans plomb ni cadmium ni métaux lourds, stable au UV (norme DIN 53387) comme tous les produits de la gamme Pelouses Vertes.

Fiche Technique

Composition	PE monofilament droit & PP monofilament frisé	Poids total de la fibre (+/- 10%)	2000g/m ²
Hauteur (+/-10%)	45 mm	Poids total du produit (+/- 10%)	3005g/m ²
Type	Monofil. Forme de lune (c-shape) + Monofil. Texturisé	Gauge	5/8"
Couleurs	4 couleurs	Base Primaire (+/-10%)	100% PP Thiobac® tissé noir stabilisé aux UV : 155g/m ²
Dtex	14,400/16 + 5.200/8 soit 12.400Dtex	Base secondaire (+/-10%)	Latex noir en Styrene-Butadiene (SBR) avec drainage
Nb touffes au m² (+/- 10%)	9468 unités/m ²	Mesure du rouleau (+/-20cm)	2m ou 4m / 25,20m

Propriétés

Sans remplissage

Densité



Douceur



Mémoire de forme



Robustesse



Resistance UV



Utilisation

Perméabilité : 60 litre/min/1m²

Résistance au feu :

CFL-S1 (EN ISO 11925-2 sable sur 5mm)

EFL-S1 (EN ISO 11925-2 sans remplissage)

Enracinement de la fibre : > 60N

Le conseil du spécialiste

Avant installation vérifiez que les 4 premiers digits de tous les rouleaux soient égaux. En cas de pose par forte température, vérifiez que le gazon puisse se réajuster avant de couper.



Pelouses Vertes
7, rue des cinsaults
34990 Juvignac
tel: +33 6 65 66 70 48
RCS Montpellier 790 864 714

www.pelouses-vertes.fr
infos@pelouses-vertes.fr



Densité	1
Douceur	1
Mémoire de forme	1
Robustesse	1
Resistance UV	1

1	
2	
3	
4	
5	

 ▼





